


TERMÉK ADATLAP

MOONSTONE RÉZSÚKÓ



MŰSZAKI ADATOK

névleges méret (cm)	38 x 29
raszterméret (cm)	33 x 20
szín	szürke
kőmagasság (cm)	15,5 (14,3)
él kialakítás	homloklap élettöréssel
tömeg kg/db	18,5
anyagigény db/fm (18 cm hézagokkal épített fal)	12,5
anyagigény db/fm (tömör homloklapfelülettel)	18,4

TERMÉK ISMERTETÉS

Rézsűburkoló elem az MSZ EN 13198 sz. szabvány szerint, természetes kőzetből készült anyagból több felhasználási igényhez, kiváló ár-érték aránnyal.

Növénytelepítésre alkalmas üreges vasalatlan betonelemek lejtőstabilizálásra, trapéz alaprajzú formai kialakítással, változó faldőlésszögekkel legfeljebb 3:1 arányú (kb. 70°) beépítési szögben. Osztott felületű homlokfali és öntözőcsövek telepítéséhez alkalmas kivitelben.

TERMÉK FELHASZNÁLÁSI SAJÁTOSSÁGOK

- fagyálló
- könnyű vízáteresztés lefelé speciális dobozszerkezet révén
- automatikus öntözőrendszerek beépítése lehetséges
- szárazépítéssel telepíthető
- dilatációs hézagok nem szükségesek
- könnyű önálló összeállítás
- földnyomás nélküli terhelésre
- kiváló ívek kialakítására
- kevés kő is elegendő sok színes és virágzó növényfal megjelenéshez

TERMÉK FORMÁJA

Felület kialakítása:

kvarchomokból előállított betonfelület.

Fugaképzés:

0-18 cm között változó hézagképzési lehetőség az elemek között, szárazon történő építéssel

Illesztőelemek és ívek kialakítása:

vágott elemek felhasználásával, illetve hézagfuga nélküli szakaszvéggel

Beépítés:

kézi fektetéssel

TERMÉK ÉPÍTÉSFIZIKAI ADATAI

Fagymentesítés:

Az elemek függőleges üregképzésűek, különleges fagyvédelmi kialakítás nélkül építhetők szerkezetté

Minőségellenőrzés:

A termék folyamatos gyártói valamint független vizsgálószerv által végzett minőségellenőrzés mellett készül.

ÁLTALÁNOS, BEÉPÍTÉS ELŐTTI ÚTMUTATÓ

Szín és felületi struktúra

A természetes, jellegükénél fogva inhomogén nyersanyagok használata enyhe színárnyalati és felületi strukturális eltéréseket eredményezhet a termékben. A burkolt felületi érő környezeti és üzemeltetési hatások az idő múlásával a termék színének és struktúrájának változásához vezethetnek. Az esetlegesen, már a beépítés során előforduló kisebb árnyalati eltérések tapasztalataink alapján a burkolata használata során kiegyenlítődnek. Egységes felületi megjelenést segíti elő a több raklapból egyidejűleg keverten történő anyagfelhasználás.

A színárnyalati és felületi eltérések technikailag nem elkerülhetők, de nem is befolyásolják a termék minőségét, illetve nem képezhetik minőségi kifogás alapját.

Élcsorbulások

Nem megfelelő tömörségű alépítmény vagy szorosan egymáshoz illesztve beépített kövek az egyes elemek éleinek lepattogzódásához vezethetnek. Az ilyen jellegű sérülések nem a termék hiányosságai.

Hajszálrepedések

A rézsűkövek felületén egyedi hajszálrepedések is előfordulhatnak, melyek csak teljesen száraz elemeknél láthatók. Ezek a repedések nem befolyásolják a mindennapi használhatóságot.

Mész kivirágzás

A beton termékek felületén elvértve világos foltosodás vagy szürke fátyol jelentkezhethet. Ezek a jelenségek gyártástechnológiailag nem teljesen elkerülhetők. Az időjárástól és használat intenzitásától függően ezek a foltos képződmények megjelenése erősen eltérhet egymástól. Az ilyen jelenségek nincsenek befolyással a beton alapanyag, így a termék minőségére sem, ezért nem is képezhetik minőségi kifogás alapját.

Reklamációk

A termék minősége annak átvételekor szemrevételezéssel vizsgálendő. Amennyiben a térkövet érintő kifogás merülne fel, azt még a termék beépítése előtt jelezni kell a gyártó felé. A jogosan kifogásolt és Társaságunk által előállított terméket természetesen kicseréljük. Alaptalan kifogás esetén a reklamációs ügyintézés többletköltségét kiszámlázzuk Ügyfeleink részére.

ÁPOLÁS, KARBANTARTÁS

Felületi ápolás:

A rézsűkövek felülete szárazon vagy nedvesen (pl. kefével vagy nagynyomású mosóberendezéssel) tisztítható. Erős szennyeződés esetén betonfelületek tisztítása és utánimpregnálása az erre engedélyezett szerek használatával javasolt. Kézi tisztítás esetén a művelethez lágy kefék (semmi esetre sem drótkefe) használhatók.

Javítás:

A rézsűkövek egyesével vagy nagyobb szakaszokban is cserélhetők.